



CEWELD 4440 AC

TYPE	Electrode en acier inoxydable austénitique 317L non magnétique à base de rutile							
APPLICATIONS	Pour le soudage des aciers stabilisés et non stabilisés de type CrNiMo(N) à haute résistance à la corrosion. Convient également pour les soudures dissemblables entre l'acier et l'acier inoxydable ou les aciers inoxydables dissemblables. Principalement utilisé dans l'industrie chimique, l'industrie du papier et l'industrie du coton.							
PROPRIÉTÉS	Propriétés mécaniques élevées et excellente soudabilité, la résistance à la corrosion est meilleure que celle de l'AISI 316 en raison de la teneur élevée en Mo. Convient pour une utilisation jusqu'à 400 °C. Le dépôt de soudure est non magnétique.							
CLASSIFICATION	AWS	A 5.4: E ~317L-17						
	EN ISO	3581-A: E 18 16 5 L R 32						
	W.Nr.	1.4440						
	F-nr	4						
	FM	5						
CONVIENT POUR	Designed for joining corrosion resistant CrNiMoN steel as well as for austenitic-ferritic joints. ISO 15608: 8.1 Austenitic ≤ 19 % Cr , TÜV 1000: Gr. 26, 27, 28 1.4429, 1.4434, 1.4435, 1.4436, 1.4438, 1.4439, 1.4453, 1.4583, X2CrNiMoN 17 13 5, X2CrNiMoN 17 13 3, X2CrNiMo 18 15 4, X10CrNiMoNb 18 12, X2CrNiMoN17-13-3, X2CrNiMoN18-12-4, X2CrNiMo18-14-3, X3CrNiMnMoN19-16 UNS S31600, S31653, S31703, S31726, S31753 AISI 316Cb, 316L, 316LN, 317L, 317LN, 317LMN							
AGRÉMENTS								
POSITIONS DE SOUDAGE								
ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU MÉTAL DE SOUDURE (%)	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
	0.03	0.8	1.1	0.02	0.015	19	13	3.8
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness	
	As Welded	400	580	32	RT		HRc	
ETUVAGE	300°C / 2 hr							
GAS ACC. EN ISO 14175								



CEWELD 4440 AC

4440 AC 2,5 X 300MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,0	8720663413093

4440 AC 3,2 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,5	8720663413109

4440 AC 4,0 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,5	8720663413116